

## Finiture per ferro:

## DIY020 PIGMENTA



**UTILIZZO:** finitura pigmentata ad alto residuo solido.



**ADESIONE:** ottima tenuta in verticale, anche su lamiera zincata, uso interno/esterno.



**RESISTENZA:** alta copertura, resistente ai raggi uv e alle intemperie.



**RESA:** 5-6 mq/lt per mano.




## Descrizione:


DIY020 PIGMENTA è uno smalto all'acqua per legno e ferro ad alto residuo solido ed elevata copertura dotato di eccellenti caratteristiche di elasticità, resistenza alle intemperie, basso contenuto di solventi ed ottima tenuta in verticale. Il supporto verniciato risulterà essere morbido al tatto, resistente al graffio e richiederà una minima manutenzione nel tempo. DIY020 PIGMENTA è disponibile in diverse opacità, satinato e lucido.

DIY020 PIGMENTA è un prodotto all'acqua completamente inodore sviluppato per la verniciatura di manufatti destinati all'esterno quali serramenti, scuri, persiane e portoni in legno o in ferro.

## Destinazione d'uso:



Coperture e pergolati



Infissi e basculanti

Cancelli e recinzioni  
perimetrali

Superfici verticali

**Modalità d'uso:** PIGMENTA si applica a pennello, rullo o spruzzo.

**FERRO NUOVO:** sgrassare la superficie con diluente nitro. Trattare successivamente il supporto con 1-2 mani di primer antiruggine all'acqua INTEGRA. Dopo completa essiccazione (8h) applicare 2 mani di smalto all'acqua PIGMENTA con intervallo di 4 ore.

**FERRO GIÀ VERNICIATO:** carteggiare la superficie con carta abrasiva grana 150-180. Trattare successivamente il supporto con 1-2 mani di primer antiruggine all'acqua INTEGRA. Dopo completa essiccazione (8h) applicare 2 mani di smalto all'acqua PIGMENTA con intervallo di 4 ore.

## Ciclo consigliato

Prodotto applicato	Metodo di applicazione	Essiccazione	Reticolanti
DIY070 INTEGRA	Pennello, rullo o spruzzo	2-4 ore	-
DIY070 INTEGRA	Pennello, rullo o spruzzo	2-4 ore	-
DIY020 PIGMENTA	Pennello, rullo o spruzzo	2-4 ore	-
DIY020 PIGMENTA	Pennello, rullo o spruzzo	2-4 ore	-

## Consigli applicativi:



DILUIZIONE: 5-10% con acqua.



Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.



Conservare il prodotto ad una temperatura compresa tra 5° e 35°C.



Non applicare il prodotto in ambienti con una temperatura inferiore a 10°C.



Smaltire i residui di verniciatura secondo le normative vigenti.



Dopo l'utilizzo lavare le attrezzature con acqua calda.

## Colori disponibili:



## Opacità disponibili:

Opaco

Satinato

Lucido

Cod. DIY020.XXX.XXX.XXXXXX

es. per colore Bianco da ml. 750:  
DIY020.XXS.WHT.OV75AM

\* La versione incolore del prodotto PIGMENTA è disponibile esclusivamente come veicolo per laccature.